

Gồm có 3 trang

Tháng 02 năm 2006

**MÔ TẢ SẢN PHẨM**

Là sơn chống hà tự mài mòn không chứa thiếc có đặc tính cao, gốc oxyt đồng và bioxyt hữu cơ.

**ĐẶC ĐIỂM CHÍNH**

- sơn chống hà tự mài mòn không chứa thiếc phù hợp với tính chất thời tiết tốt chịu đựng được với môi trường trong quá trình đóng tàu và khai thác tàu.
- được thiết kế như là một hệ chống hà phù hợp cho các tàu hoạt động trung bình-cao khi giao thương ở vùng biển sâu (tàu dầu, tàu chuyển dầu, tàu hàng khô, tàu container v...v).
- kiểm soát được tỷ lệ mài mòn sẽ tạo được sự bảo vệ hiệu quả cho vỏ tàu phù hợp với chiều dày thiết kế.
- ngăn ngừa hà và rong rêu bám vào vỏ tàu trong khoảng thời gian dài tùy thuộc vào từng chuyến đi và hành trình của tàu.
- tuân theo hiệp định hệ thống sơn chống hà của IMO.

**MÀU SẮC VÀ ĐỘ BÓNG**

màu đỏ nâu, màu nâu – nhẵn

**CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN Ở NHIỆT ĐỘ 20°C**

Tỷ trọng khối lượng	1,8 g/cm <sup>3</sup>
% thể tích chất rắn	56±2%
Thành phần bay hơi của chất hữu cơ (đã cấp)	tối đa 223 g/kg (Directive 1999/13/EC/SED)
Độ dày khô cho phép	tối đa 397 g/l (xấp xỉ 3,2 lb/gal)
Định mức lý thuyết	75-150 μm tùy thuộc vào hệ sơn
Thời gian khô để chạm được lớp kết tiếp	7,3 m <sup>2</sup> /l cho 75 μm, 5,6 m <sup>2</sup> /l cho 100 μm, 3,7 m <sup>2</sup> /l cho 150 μm
Thời gian khô để sơn	1 giờ
Thời gian hạ thủy	tối thiểu 6 giờ*
Thời gian bảo quản (cất giữ tại nơi thoáng mát và khô ráo)	tối thiểu 8 giờ*
Điểm bắt lửa	ít nhất 12 tháng
	26°C

**CÁC ĐIỀU KIỆN CHUẨN BỊ BỀ MẶT VÀ NHIỆT ĐỘ TRONG QUÁ TRÌNH SƠN**

- lớp sơn trước; bề mặt phải sạch và khô, không có tạp chất.
- phù hợp với sơn chống rỉ có đặc tính cao (epoxy nhựa than, epoxy, cao su clo hoá, viny nhựa than).
- đối với hệ sơn chống rỉ, nên dùng sơn SigmaCover 525 như lớp liên kết.
- nhiệt độ bề mặt tối thiểu phải cao hơn 3°C so với điểm sương của không khí.

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

- khuấy kỹ trước khi sơn, tốt nhất nên dùng máy khuấy để tạo độ đồng nhất.

**SƠN PHUN ÁP LỰC CAO (AIRLESS)**

Dung môi pha sơn	Sigma thinner 21-06
% pha dung môi	0-3%, tùy thuộc vào chiều dày yêu cầu và điều kiện khi sơn.
Cỡ béc phun	khoảng 0,53-0,68 mm (= 0,021-0,027 inch)
Áp lực tại đầu phun	12-15 MPa (=xấp xỉ 120-150 bar, 1700-2130 p.s.i.)

**SƠN DÙNG CHỐI CỌ / CON LĂN**

	chỉ dùng cho sơn đậm và sửa chữa
Dung môi pha sơn	Sigma thinner 21-06
% pha dung môi	0-3%

**DUNG MÔI SÚC RỬA**

Sigma thinner 21-06

**ĐỂ PHÒNG AN TOÀN**

về sơn và dung môi yêu cầu nên xem các bản thông số an toàn ở bảng 1430, 1431 và bản thông số an toàn vật liệu liên quan.

đây là gốc sơn có chứa dung môi nên tránh hít phải bụi sơn và hơi sơn cũng như để sơn dính vào mắt và da.

**THÔNG SỐ BỔ SUNG****Chiều dày sơn và định mức sơn**

định mức lý thuyết m <sup>2</sup> /l	7,5	5,6	3,7
chiều dày khô tính bằng $\mu\text{m}$	75	100	150

**Bảng thời gian khô của lớp sơn Sigma AlphaGen 240 tại chiều dày khô 100  $\mu\text{m}$** 

nhệt độ bề mặt	5°C	10°C	20°C	30°C
Sigma AlphaGen 230	18 giờ	12 giờ	6 giờ	4 giờ
hạ thủy	24 giờ	12 giờ	8 giờ	6 giờ

- thời gian khô tối thiểu để sơn lớp kế tiếp và thời gian tối thiểu để hạ thủy phải được tăng lên khi hệ sơn chống hà sơn nhiều hơn 2 lớp.
- thời gian khô có thể cần thiết để lâu hơn khi chiều dày cao hơn và khi điều kiện thời tiết không thuận lợi.
- các thông số trên là những thông số đẹp cho kỳ lên đà bình thường.

**Giá trị sử dụng toàn cầu**

Mục tiêu của hãng sơn Sigma là luôn cung cấp cùng sản phẩm trên toàn thế giới, thỉnh thoảng có những hiệu chỉnh nhỏ nhằm để phù hợp với điều kiện và qui định chung của từng nước.

Dựa theo các qui định này hãng sơn Sigma áp dụng hiệu chỉnh bản thông số kỹ thuật sản phẩm.

---

**TÀI LIỆU THAM KHẢO**

Giải thích các thông số kỹ thuật sản phẩm

xem bản thông tin số 1411

Các chỉ định an toàn

xem bản thông tin số 1430

An toàn trong không gian giới hạn và sức khỏe  
nguy cơ nổ và độc hại

xem bản thông tin số 1431

Ghi chú – Các thông số trong bản kỹ thuật này được dựa vào các thí nghiệm mà chúng tôi tin tưởng là chính xác và được dùng để để làm tài liệu hướng dẫn. Tất cả các khuyến cáo hoặc các ý kiến đề xuất có liên quan đến sử dụng sản phẩm sơn Sigma ghi trong tài liệu kỹ thuật, hoặc ghi trong chú thích yêu cầu của qui trình, hoặc ghi trong các vấn đề khác đều được dựa vào thông số tốt nhất có tính tin cậy cao. Các sản phẩm và thông số kỹ thuật được thiết kế phù hợp cho người sử dụng có kiến thức và có kỹ năng công nghiệp và do đó nhiệm vụ cuối cùng của người sử dụng là xác định tính phù hợp của sản phẩm khi dùng.

Hãng sơn Sigma không thể kiểm tra toàn bộ chất lượng, điều kiện bề mặt, các hệ số ảnh hưởng cho người sử dụng khi dùng sản phẩm. Do đó, hãng sơn Sigma không quản lý được do thất thoát, do thương vong, do hư hại, do sử dụng hoặc do các nội dung của bản thông số này gây ra (ngoại trừ, nếu không phải có các văn bản giao ước).

Bản thông số kỹ thuật này có thể thay đổi theo kết quả thực tế và cải tiến sản phẩm.

Bản thông số kỹ thuật này thay thế và bỏ tất cả các kỳ in trước. Do đó, trước khi sử dụng nhiệm vụ của người sử dụng phải đảm bảo rằng bản thông số kỹ thuật này là đang được lưu hành.

Trong trường hợp có sự tranh cãi hoặc bàn luận về bản dịch này, cách thuyết phục nhất là lấy bản gốc tiếng Anh ra đối chứng.

249277 nâu

2000002200

249273 đỏ nâu

2008002200