



虹牌油漆

TIN-FREE HYDROLYSIS SELF-POLISHING A/F

Số hiệu	SP- 120
Loại	Sơn có nguồn gốc từ nhựa tron không thiếc và hoá chất vô cơ.
Sử dụng	1.Sơn chống hà dài hạn dùng cho đáy tàu , có thể mài đều và láng mịn các vết tích của dòng nước , tiết kiệm nhiên liệu, không gây ô nhiễm môi trường nước,thời gian chống hà và độ dày màng sơn tỉ lệ thuận với nhau. 2. Nhựa không thiếc, không gây ô nhiễm môi trường biển. 3. Dưới tác động của dòng nước có thể bảo đảm màng sơn luôn mới và tron nhẵn. 4.Màng sơn tron nhẵn, giảm bớt lực cản, tiết kiệm nhiên liệu. 5.Khô nhanh. 6.Màng sơn dai.
Đặc điểm	
Độ bóng	Mờ
Nồng độ hợp chất hữu cơ dễ bay hơi:	Tối đa 367 g/L
Màu sắc	Nâu đỏ, nâu, xanh lam, xanh lá cây, đen, trắng
Trọng lượng	Trên 1.5 Kg/L
Thời gian khô	Sờ thấy khô: 1 giờ Khô cứng: 6 giờ (25°C)
Độ dày màng sơn tối ưu	Ướt: 157 ~ 235 μ (6.2~9.4mil) Khô: 100 ~ 150 μ (4~ 6.mil)
Thể tích rắn	64%
Độ phủ lý thuyết	6.36 ~ 4.25 m ² /L
Thời gian phủ lớp mới	Tối thiểu 6 giờ (25°C)
Chất pha loãng	1407 Chất pha loãng (RP-71)
Mức pha loãng	0 ~ 3% (Theo tỉ trọng)
Hệ thống đề nghị	Tham khảo các hệ thống thi công
Thời hạn bảo quản	Tối thiểu ½ năm theo điều kiện bảo quản thông thường.
Phương pháp sử dụng	Phun xịt
Lưu ý.	1. Khi thi công phải chú ý tất cả các biện pháp an toàn. 2. Lớp thứ nhất và lớp thứ hai phải dùng hai màu khác nhau để dễ phân biệt.
Ghi chú	Độ che phủ thực tế sẽ thay đổi tùy thuộc hình dáng lớn nhỏ của đối tượng sơn và điều kiện môi trường. Nói chung , mức độ che phủ lý thuyết hoặc của cọ và phun sẽ là 1.4 lần và 1.7 lần so với mức che phủ thực tế.

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410



虹牌油漆

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410