



虹牌油漆

SƠN BỒN NƯỚC EPOXY KHÔNG DUNG MÔI

Số hiệu	4567
Loại	Sơn Epoxy khoáng nước dẫn không dung môi là sơn hai thành phần có nguồn gốc từ nhựa Epoxy Bisphenol A và nhựa Polyamino kết hợp chất độn chống ăn mòn.
Sử dụng	1.Thích hợp dùng cho bồn nước mới và sơn bảo dưỡng chống gỉ, ngoài ra còn thích hợp dùng cho các công trình chống gỉ cho vật liệu kết cấu bê tông và kết cấu thép của hệ thống thoát nước, cống rãnh, đường ống hút xả, nhà máy phát điện, cầu, nhà máy hóa chất.
Đặc điểm	1.Khả năng bám dính tốt đối với vật liệu thép và bê tông. 2.Khả năng chịu nước và ăn mòn tốt. 3.Khả năng tương thích tốt với hệ thống chống ăn mòn cực âm. 4.Trong sơn không có thải khí VOC. 5.Màu trắng của sản phẩm này đã thông qua kiểm tra NFS (National sanitation foundation) ANSI 61, thích hợp dùng bên trong bồn nước uống.
Màu sắc	Màu trắng
Trọng lượng	Trên 1.4kg/L (hỗn hợp)
Độ nhớt	Khoảng 110 KU (hỗn hợp) (25°C)
Thời gian khô	Sờ thấy khô: 4giờ Khô cứng: 8 giờ (25°) Hoàn toàn khô cứng 5 ngày (25°C)
Thời gian sơn lớp mới	Tối thiểu 12giờ Tối đa 10 ngày (25°C)
Độ dày màng sơn tối ưu	Ướt: 150 μ (micron) Khô:150 μ (micron)
Thể tích rắn	100 % (hỗn hợp)
Độ phủ lý thuyết	19.2 m ² /Gal
Hỗn hợp sơn	Chất chính : Chất đông cứng = 3 : 1 (Theo tỷ trọng)
Thời gian có thể sử dụng	Trên 1 giờ (25°C , hỗn hợp)
Chất pha loãng	No.1005 chất pha loãng Epoxy (SP-12) (chỉ dùng để rửa công cụ)
Điểm bốc cháy	Trên 100 °C (hỗn hợp)
Thời gian bảo quản	Tối thiểu 1 năm theo điều kiện bảo quản thông thường.
Phương pháp sử dụng	Phun xịt (dùng cọ và lăn dặm vá ở các vị trí nhỏ hạn chế)
Hệ thống sử dụng	Vật liệu thép : No.4567 (màu trắng/150μ + No.4567 (màu trắng/150μ, tổng độ dày 300 μ. Bê tông : No. 1073 (25μ) + No.4567 (màu trắng/150μ) + No.4567 (màu trắng/150μ), tổng độ dày 325μ.

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL : 07-8713181 (15線)

FAX : 07-8715443 • 8715833

TFG0410



虹牌油漆

Thao tác phun xịt

Kích thước miệng phun : 0.019” ~ 0.025” Áp suất khí vào trên 6kg/cm².

Lưu ý.

1. Bề mặt không được có dầu , bụi , hạt cát và các tạp chất khác , xử lí bề mặt sắt thép phải đạt ISO-Sa 2 ½ hoặc SSPC-SP-10, độ nhám bề mặt đạt trên 30µm.
2. Chất chính và chất đông cứng phải khuấy đều, thi công trong vòng 60 phút.
3. Sử dụng máy phun xịt tỷ lệ trên 60 : 1 phun.
4. Khi thi công phải đeo găng tay để tránh sơn dính vào da , nếu không cẩn thận bị sơn dính vào mắt, mũi, miệng phải lập tức dùng nước rửa sạch.
5. Thi công bên trong bồn chứa phải chú ý thông gió.
6. Nếu thời gian thi công lớp mới vượt quá thời gian quy định , phải mài nhám bề mặt sơn , để tăng khả năng bám dính.
7. Nếu có thắc mắc về hệ thống sơn xin liên hệ bộ phận kĩ thuật của công ty.

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL : 07-8713181 (15線)

FAX : 07-8715443 • 8715833

TFG0410



虹牌油漆

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410